

集成材便覧

2025 年 9 月 1 日



「集成材便覧」の公開に当たって

このたび日本集成材工業協同組合では、メーカー別、工場別、樹種別到大断面集成材等のサイズ（材幅、材せい、長さ）、使用する接着剤、入手のしやすさ等をわかるようにしたデータを組合員11社が作成し、当組合ウェブサイトにおいて「**集成材便覧**」として公開することといたしました。

現在の大断面木造部材については、樹種、強度、断面サイズ等の選択肢が多く、木造建築物を設計するに当たって部材断面設定が難しくなっているため、特殊な断面となり、コストや納期が掛かる木造建築物が提案されていることがあります。

こうした中で日本建設業連合会（日建連）の木造・木質建築普及ワーキングチームの標準化・規格化サブWTより、その課題を解決する方法の一つとして、日集協の集成材メーカー各社から一般的に製造しやすい部材の仕様（一般製造）と、比較的成本は掛かるものの、ここまでなら製造可能といえる部材の仕様（対応可能）が開示されれば、効率的な断面を企画・設計段階で設定することが可能となり、中大規模木造建築の普及にも資することになるのではないかとのご提案をいただきました。

そこで当組合の構造部会大断面分科会では、日建連 木造／標準化・規格化サブWTと綿密に調整を行い、組合員毎の工場基本情報など含めた「**集成材便覧**」を作成することとなった次第です。

木質構造材料については、近年データ整備も進みつつありますが、これだけの詳細なものは本邦初公開であり、ご提案いただいた日建連の木造・木質建築普及ワーキングチームの皆様に敬意と謝意を表するとともに、公開する情報が必ずや中大規模木造建築推進の一助となることを確信しております。

2024年7月11日

日本集成材工業協同組合

掲載対象メーカーの拡大について

このたび、中小断面専門メーカーの要望も採り入れ、「集成材便覧」にこれらのメーカーが製造する構造用集成材の仕様についても掲載することといたしました。

「集成材便覧」のユーザーが一層拡大いたしますことを期待しております。

2025年9月1日

日本集成材工業協同組合

集成材便覧 目次

1. 「集成材便覧」のご利用に当たって

- ・ 一般的注意事項 i
- ・ 各シートの概要説明 ii
- ・ 「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」の詳細説明 iii

2. 大断面メーカー別データシート

- ・ 「会社名_連絡先等シート」
 - ・ 「会社名_シートリスト」
 - ・ 「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」
- (※中小断面も掲載)

- ① 協同組合 オホーツクウッドピア 1
- ② ティンバラム株式会社 17
- ③ 藤寿産業株式会社 44
- ④ 株式会社 志田材木店 68
- ⑤ ラミネート・ラボ株式会社 86
- ⑥ 株式会社 中東 106
- ⑦ 齋藤木材工業株式会社 119
- ⑧ 片桐銘木工業株式会社 145
- ⑨ トリスミ集成材株式会社 161
- ⑩ 銘建工業株式会社 169
- ⑪ 中国木材株式会社 191
- ⑫ 山佐木材株式会社 208

3. 中小断面メーカー別データシート

- ・「会社名_連絡先等シート」
- ・「会社名_シートリスト」
- ・「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」

① 株式会社 トチシュー	231
② ファーストウッド株式会社	235
③ 株式会社 櫻井	248

「集成材便覧」のご利用に当たって

(一般的注意事項)

1. この「集成材便覧」は、日本集成材工業協同組合（日集協）事務局が、構造用集成材の製造を行っている組合員から提供された調査原票を編集したものです。
2. 大断面集成材及び中小断面集成材を製造している組合員並びに専ら中小断面集成材を製造している組合員に分けて掲載しています。
3. 「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」がこの「集成材便覧」の本体部分ですが、構造用集成材を製造している組合員の連絡先等が記載されている「会社名_連絡先等シート」に続いて、会社毎の「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」名を一覧表にした「シートリスト」を掲載しています。
 - ・「会社名_連絡先等シート」
 - ・「会社名_シートリスト」
 - ・「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」
4. 細心の注意を払って調査原票の作成・チェック等を行っておりますが、誤記等の場合も想定されます。記載された集成材の仕様等についてご不明な点がございましたら、日集協事務局、もしくは各大断面メーカーに直接お問い合わせください。
5. 価格情報については、この集成材便覧に掲載しておりません。また、日集協事務局も把握しておりません。価格については、大変お手数ですが、各メーカーに直接お問い合わせください。
6. 集成材の日本農林規格(JAS 1152)やJAS格付検査等の詳細については、(公財)日本合板検査会にお問い合わせください。

（各シートの概要説明）

「会社名_連絡先シート」

・会社名、工場名、連絡先（部署名、電話、メール）、所在地（都道府県／市町村）、湾曲材の可否、クリーンウッド法への対応、月産（m³）が掲載されております。なお、クリーンウッド法への対応、月産（m³）については、別冊の「用語解説」をご覧ください。

「会社名_シートリスト」

・次に説明する「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」の一覧表です。

「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」

・このシートに記載された構造用集成材の仕様は、当該工場が（公財）日本合板検査会より J A S 認証を取得しているものだけです。（J A S 認証は会社別ではなく、工場別に与えています。）

・製品の仕様のシートを、会社別、工場別、樹種別、更には、一般製造／対応可能別に作成しております。

(「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」の詳細説明)

会社名: 日本集成材株式会社

工場名: 京橋第1工場

樹種 1)		スギ				
製造範囲 2)		一般製造		対応可能		
使用環境 3)		A、B、C				
接着剤 4)	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm) 5)		240～1230(30mmきざみ)				
材せい (mm) 6)		120～1290(30mmきざみ)				
材長 (m) 7)		2.0 ～ 17.0(50mmきざみ)				
備考 8)						

1) 樹種

- ・樹種名は、集成材の日本農林規格(JAS1152) 4.3 構造用集成材に準拠しています。
(例) カラマツ、ベイマツ、スギ、サザンパイン、スプルース、オウシュウアカマツ、
など (ホワイットウッド、レッドウッド等の通称は使用しておりません。)

2) 製造範囲

・一般製造

構造用集成材を製造するに当たって必要となるラミナを常時在庫している、あるいは在庫がなくても入手が容易である、サイズが一般的なものである等に該当する場合。

(原材料となる木材について産地指定 (例: ○○県産材) がある場合、「一般製造」の仕様の製品であっても、ラミナの調達に時間を要し、コストアップになる場合があります。また、指定された産地の木材から必要な強度のラミナが確保できず、製品製造がそもそも困難となる場合もございます。)

・対応可能

高強度のラミナを要する、大きな断面サイズ (材幅、材せい) ・長さである、製造に

手間がかかる等に該当する場合。

当該工場における製造コストを比較した場合、「一般製造」＜「対応可能」となっていると考えられますが、詳細は直接各メーカーにお問い合わせください。

3) 使用環境

・使用環境（A，B，C）は、使用する積層接着剤の種類により規定されています。（JAS上は使用環境Cのみの取扱いであっても、農林水産消費技術安全センター（FAMIC）が試験結果に基づいて認めれば、使用環境Bに使えるものがあります。）

4) 接着剤

・接着剤は、たて継ぎ用（長さ方向用）、積層方向用、幅はぎ用（幅方向用）、二次接着用の4種類に分かれています。（幅はぎ用と二次接着用を同時に使うことはありません。いずれも使わないか、いずれかを使うかです。）

5) 材幅

・材幅は住宅向けが一般に105mm、120mmとなっており、それを上回るものは30mmずつ増えて、105mm, 120mm, 150mm, 180mm, 210mmとなっております。通常、この210mmの材幅までは、1枚のラミナで対応できますので、次に説明する幅はぎ接着や二次接着は不要です。（工場によっては240mmまで幅はぎ、二次接着が不要というところもあります。）

・一方、材幅を増大させる手法として、1枚のラミナ同士を幅方向に接着する「幅はぎ接着」を行った上で積層接着するやり方と、ラミナを積層して一旦集成材を製造してから、その2つの集成材を幅方向に接着する「二次接着」があります。

・大断面メーカーは、幅はぎ接着のみ可能、二次接着のみ可能、両方とも対応可能という3タイプに分かれており、現状では二次接着のみ可能というところが最も多いです。

6) 材せい

・材せいについては、材幅同様、105mm, 120mm, 150mm, 180mm, 210mm... と通常30mm間隔で増えていきます。

7) 長さ

・長さは、通常2m以上で、その上は、長さの増加間隔が0.5mであったり、1.0mであったりと、大断面メーカーによって異なります。

・材幅、材せいについて、上述したような値に合致している場合は「一般製造」、合致していない場合は「対応可能」となる場合があります。

8) 備考

・製造は可能であるものの、まとまった数量でなければ受注できないといった条件等がある場合は、備考欄に記載されております。湾曲材についても対応の可否が記載されている場合があります。

以上

協同組合 オホーツクウッドピア

会社名		協同組合オホーツクウッドピア
工場名		第1・第2工場
連絡先	部署	製造課
	Tel	0157-67-2323
	E-mail	info@okhotsk-woodpia.jp
所在地（都道府県/市町村）		北海道/北見市留辺蘂町
湾曲材の可否		否
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	500
	加工	100
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～1,200 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～12.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～12.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第2工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		250～490				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ) (材幅400mm以上は材せい800mmまで)				
材長 (m)		2.8～12.0 (材幅400mm以上は材長8.0mまで)				
備考		幅はぎ対応				

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第2工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～900 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～6.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		トドマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～12.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第2工場

樹種		トドマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～900 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～6.0				
備考		同一等級は小断面のみ				

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～12.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第2工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		250～490				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ) (材幅400mm以上は800mmまで)				
材長 (m)		2.8～12.0 (材幅400mm以上は8.0mまで)				
備考		幅はぎ対応				

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～12.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～12.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第2工場

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～900 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～6.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～12.0				
備考						

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第2工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～900 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.8～6.0				
備考						

ティンバラム株式会社

会社名		ティンバラム株式会社
工場名		五城目工場
連絡先	部署	デリバリーセンター
	Tel	018-853-5255
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		秋田県/五城目町
湾曲材の可否		否
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	1000
	加工	0
工場名		大館花岡工場
連絡先	部署	製造部
	Tel	0186 - 46 - 1100
	E-mail	narita1004@timberam.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		秋田県/大館市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	400
	加工	0
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名: ティンバラム株式会社

工場名: 五城目工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹種				
	積層	水性高分子イソシアネート樹種				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120				
材せい (mm)		120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		3.00・4.00・5.00・6.00				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：五城目工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹種				
	積層	水性高分子イソシアネート樹種				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		120				
材せい (mm)		120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.985・3.985・4.985・5985				
備考						

会社名: ティンバラム株式会社

工場名: 五城目工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹種				
	積層	水性高分子イソシアネート樹種				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.98・2.985・3.65・3.985・4.985・5.985				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：五城目工場

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹種				
	積層	水性高分子イソシアネート樹種				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.98・3.00・3.65・4.00・5.00・6.00				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10 (1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名: ティンバラム株式会社

工場名: 大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考		異等級：幅ハギ・二次接着いずれかで製造、同一等級：二次接着で製造 異等級のみ湾曲可（幅ハギ製造のみ）、湾曲材は2～10m (100mmきざみ)				

会社名: ティンバラム株式会社

工場名: 大館花岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☒ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☒ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☒ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2~12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12 (1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10(1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考						

会社名: ティンバラム株式会社

工場名: 大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2～10m (100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名: ティンバラム株式会社

工場名: 大館花岡工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12 (1mきざみ)				
備考						

会社名: ティンバラム株式会社

工場名: 大館花岡工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10 (1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		■ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		■ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		■ E75-F240	□ E70-F225	■ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	■ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2～10m (100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☒ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☒ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12 (1mきざみ)				
備考		同一等級構成 E135 小断面のみ				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		■ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10(1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場				
樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210				
材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16(100mmきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16 (100mmきざみ)				
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2～10m (100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社

工場名：大館花岡工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		異等級構成		同一等級構成		
		対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☒ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☒ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

藤寿産業株式会社

会社名		藤寿産業株式会社
工場名		郡山工場
連絡先	部署	営業部及び総務部
	tel	024-944-7550
	E-mail	info@toju.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		福島県 / 郡山市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	800
	加工	600
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

46

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・200・210・220				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～230(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		240～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・200・210・220・230				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～230(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・200・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～230(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		240～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～210(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		220～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・170・210・220				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		230～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	■ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		230～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		サザンパイン				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		サザンパイン				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		■ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	□ E110-F315	■ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
		■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社

工場名： 郡山工場

樹種		サザンパイン				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		230～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0 ～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

株式会社 志田材木店

会社名		株式会社志田材木店
工場名		本社工場
連絡先	部署	集成材工場
	Tel	0258-24-0511
	E-mail	shusei@shida-lbr.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		新潟県/長岡市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	200
	加工	200
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1500 (30きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考						

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・220				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ) 610～1700 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		ラミナサイズ特注対応				

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ) 610～1700 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～600 (10きざみ)				
材せい (mm)		240～600 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考						

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～600 (10きざみ)				
材せい (mm)		240～600 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ) 650～1500 (50きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考						

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・220				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ) 610～1700 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		ラミナサイズ特注対応				

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ) 610～1700 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～600 (10きざみ)				
材せい (mm)		240～600 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考						

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～600 (10きざみ)				
材せい (mm)		240～600 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ) 650～1500 (50きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考						

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・220				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ) 650～1700 (50きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		ラミナサイズ特注対応				

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ) 650～1700 (50きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～600 (10きざみ)				
材せい (mm)		240～600 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考						

会社名：株式会社 志田材木店

工場名：本社・集成材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～600 (10きざみ)				
材せい (mm)		240～600 (10きざみ)				
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)				
備考		数量に制限があります				

ラミネート・ラボ株式会社

会社名		ラミネート・ラボ株式会社
工場名		草島工場
連絡先	部署	営業工事部
	Tel	076-435-3344
	E-mail	contact_lami@lamine-lab.jp
所在地（都道府県/市町村）		富山県富山市草島字古川10
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	200
	加工	50
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120, 150, 180				
材せい (mm)		120～3, 000 (任意)				
材長 (m)		2. 7～20 (任意)				
備考						

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		Ⓐ、Ⓑ、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可 数量に制限があります。				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考						

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		Ⓐ、Ⓑ、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		※二次接着 積層方向接着				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～660まで				
材せい (mm)		240～900まで				
材長 (m)		2.7～12まで				
備考						

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
		■ E150-F435	■ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
		■ E135-F375	■ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
		■ E120-F330	■ E110-F315	■ E135-F405	■ E135-F375	■ E135-F345
		■ E105-F300	■ E100-F285	■ E120-F375	■ E120-F330	■ E120-F300
		□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	■ E105-F285
		□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
		□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
		□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
		□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
		□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		Ⓐ、Ⓑ、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		220～440まで (任意)				
材せい (mm)		240～900まで (任意)				
材長 (m)		2.7～12まで (任意)				
備考						

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☒ E55-F225	☒ E55-F200		
材幅 (mm)		120, 150, 180				
材せい (mm)		120～3, 000 (任意)				
材長 (m)		2. 7～20 (任意)				
備考						

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☒ E55-F225	☒ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考						

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☒ E55-F225	☒ E55-F200
材幅 (mm)		220～440まで (任意)				
材せい (mm)		240～900まで (任意)				
材長 (m)		2.7～12まで (任意)				
備考						

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		ヒノキ・ヒバ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		Ⓐ、Ⓑ、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		Ⓐ、Ⓑ、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		Ⓐ、Ⓑ、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☒ E135-F375	☒ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		90～220 (任意)				
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：ラミネート・ラボ株式会社

工場名：草島工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		Ⓐ、Ⓑ、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☒ E135-F375	☒ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		220～440まで (任意)				
材せい (mm)		240～900まで (任意)				
材長 (m)		2.7～12まで (任意)				
備考						

株式会社 中東

会社名		株式会社中東
工場名		本社工場
連絡先	部署	木質構造事業本部
	Tel	0761-58-0100
	E-mail	info@chuto.jp
所在地（都道府県/市町村）		石川県/能美市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	500
	加工	500
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・170・220・270				
材せい (mm)		120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		4.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名： (株)中東

工場名： 本社工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☒ E150-F465	☒ E150-F435	☒ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☒ E135-F375	☒ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名： (株)中東

工場名： 本社工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名： (株)中東

工場名： 本社工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		対称異等級 90～1,250 (任意), 同一等級 90～210 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲不可、同一等級は二次接着なし				

会社名： (株)中東

工場名： 本社工場

樹種		ヒノキ・ヒバ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名： (株)中東

工場名： 本社工場

樹種		ヒノキ・ヒバ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名：(株)中東

工場名：本社工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)				
材せい (mm)		90～2,100 (任意)				
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)				
備考		湾曲可				

齋藤木材工業株式会社

会社名		齋藤木材工業株式会社
工場名		ナガト工場
連絡先	部署	営業本部
	Tel	0268-68-4822
	E-mail	sales@saito-mokuzai.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		長野県 / 小県郡長和町
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	250
	加工	250
工場名		林材工場
連絡先	部署	営業本部
	Tel	0268-68-4822
	E-mail	sales@saito-mokuzai.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		長野県 / 小県郡長和町
湾曲材の可否		否
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	300
	加工	250
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

121

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・220				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：林材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～450(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 6.0(1mきざみ)				
備考		材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり				

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: 林材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・120・150				
材せい (mm)		60・90・105・120～1200(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 6.0(100mmきざみ)				
備考		材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり				

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: 林材工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105・120～450(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 6.0(100mmきざみ)				
備考		材幅150mmの大断面は対称のみ 中・小は同一あり 数量に制限があります				

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1290(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0(50mmきざみ)				
備考						

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・220				
材せい (mm)		120～1290(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0(50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1290(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0(50mmきざみ)				
備考						

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・220				
材せい (mm)		120～1290(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0(50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		大・中断面のみ				

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		大・中断面のみ、数量に制限があります				

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150・180・210				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・220				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・90・105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		数量に制限があります				

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E55-F225	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考						

会社名：齋藤木材工業株式会社

工場名：ナガト工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)		120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考		数量に制限があります				

片桐銘木工業株式会社

会社名		
工場名		愛西工場
連絡先	部署	EW事業部
	Tel	0567-32-0800
	E-mail	km-ew-nagoya@athena.ocn.ne.jp
所在地（都道府県/市町村）		愛知県/愛西市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者ではない
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	50
	加工	20
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150				
材せい (mm)		120～990 (30mm刻み)				
材長 (m)		1.5m～14.0m (100mmきざみ)				
備考						

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150・180・210				
材せい (mm)		60～1000 (任意)				
材長 (m)		1.5m～14.0m (100mmきざみ)				
備考						

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150・180・210				
材せい (mm)		60～1000 (任意)				
材長 (m)		1.5m～14.0m (100mmきざみ)				
備考		数量などにより要相談				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)		60～300 (任意)				
材長 (m)		1.5m～6.0m (100mmきざみ)				
備考		中、小断面のみ 他要相談				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		120・150				
材せい (mm)		120～990 (30mmきざみ)				
材長 (m)		1.5m～14.0m (100mmきざみ)				
備考		同一等級は小 中断面のみ				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150・180・210				
材せい (mm)		60～1000 (任意)				
材長 (m)		1.5m～14.0m (100mmきざみ)				
備考		同一等級は小 中断面のみ 他要相談				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)		60～300 (任意)				
材長 (m)		1.5m～6.0m (100mmきざみ)				
備考		中、小断面のみ 他要相談				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150・180・210				
材せい (mm)		60～1000 (任意)				
材長 (m)		1.5m～14.0m (100mmきざみ)				
備考		数量などにより要相談				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)		60～300 (任意)				
材長 (m)		1.5m～6.0m (100mmきざみ)				
備考		中 小断面のみ 他要相談				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150・180・210				
材せい (mm)		60～1000 (任意)				
材長 (m)		1.5m～14.0m (100mmきざみ)				
備考		数量などにより要相談				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)		60～300 (任意)				
材長 (m)		1.5m～6.0m (100mmきざみ)				
備考		中 小断面のみ 他要相談				

会社名： 片桐銘木工業株式会社

工場名： 愛西工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・75・90・105・120・150				
材せい (mm)		60～1000 (任意)				
材長 (m)		1.5m～14.0m (100mmきざみ)				
備考		同一等級は小断面のみ 他要相談				

会社名：片桐銘木工業株式会社

工場名：愛西工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		60・75・90・105・120				
材せい (mm)		60～300 (任意)				
材長 (m)		1.5m～6.0m (100mmきざみ)				
備考		同一等級は小断面のみ 他要相談				

トリスミ集成材株式会社

会社名		トリスミ集成材株式会社
工場名		五条工場
連絡先	部署	営業部
	Tel	0747-26-6660
	E-mail	kanrihonbu@torisumi.net
所在地（都道府県/市町村）		奈良県 / 五条市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	700
	加工	135
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

163

会社名： トリスミ集成材株式会社

工場名： 五条工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		38～500 (任意)				
材せい (mm)		38～1000 (任意)				
材長 (m)		1000～16000 (任意)				
備考		強度等級、二次接着の有無は要相談				

会社名： トリスミ集成材株式会社

工場名： 五条工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☒ E55-F225	☒ E55-F200
材幅 (mm)		38～500 (任意)				
材せい (mm)		38～1000 (任意)				
材長 (m)		1000～16000 (任意)				
備考		強度等級、二次接着の有無は要相談				

会社名： トリスミ集成材株式会社

工場名： 五条工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		38～500 (任意)				
材せい (mm)		38～1000 (任意)				
材長 (m)		1000～16000 (任意)				
備考		強度等級、二次接着の有無は要相談				

会社名： トリスミ集成材株式会社

工場名： 五条工場

樹種		ペイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☒ E150-F465	☒ E150-F435	☒ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☒ E135-F375	☒ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		38～500 (任意)				
材せい (mm)		38～1000 (任意)				
材長 (m)		1000～16000 (任意)				
備考		強度等級、二次接着の有無は要相談				

会社名： トリスミ集成材株式会社

工場名： 五条工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
		☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		38～500 (任意)				
材せい (mm)		38～1000 (任意)				
材長 (m)		1000～16000 (任意)				
備考		強度等級、二次接着の有無は要相談				

銘建工業株式会社

会社名		
工場名		本社工場(小断面)
連絡先	部署	小断面工場
	Tel	0867-44-2695
	E-mail	
所在地(都道府県/市町村)		岡山県/真庭市
湾曲材の可否		不可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m³)	集成材製造	10,000
	加工	不可
工場名		本社工場(中断面)
連絡先	部署	中断面工場
	Tel	0867-44-2695
	E-mail	
所在地(都道府県/市町村)		岡山県/真庭市
湾曲材の可否		不可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m³)	集成材製造	20,000
	加工	不可
工場名		大断面工場
連絡先	部署	大断面工場
	Tel	0867-42-3600
	E-mail	
所在地(都道府県/市町村)		岡山県/真庭市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m³)	集成材製造	1,000
	加工	500
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地(都道府県/市町村)		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産(m³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(小断面工場)

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.700・2.850・2.980・3.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(小断面工場)

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.700・2.850・2.980・3.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(小断面工場)

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.700・2.850・2.980・3.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(小断面工場)

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.700・2.850・2.980・3.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(中断面工場)

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450				
材長 (m)		2.750・2.985・3.650・3.985・4.600・4.985・5.470・5.985				
備考		105幅と120幅で断面/長さ製造アイテム一部違いあり				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(中断面工場)

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、 B 、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450				
材長 (m)		2.750・2.985・3.650・3.985・4.600・4.985・5.470・5.985				
備考		バンドル単位での受注、105幅と120幅で断面/長さ製造アイテム一部違いあり				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：本社工場(中断面工場)

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		5.985				
備考		正角製造のみ(105角、120角)				

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500				
材せい (mm)		240～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105～1,800 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150				
材せい (mm)		105～1,800 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		180～1,500				
材せい (mm)		180～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500				
材せい (mm)		240～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150・180・210・220				
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500				
材せい (mm)		240～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・150・180・220				
材せい (mm)		105～1,800 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500				
材せい (mm)		240～1,500				
材長 (m)		3～14				
備考						

会社名：銘建工業株式会社

工場名：大断面工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105～1,800 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～18				
備考						

中国木材株式会社

会社名		中国木材株式会社
工場名		鹿島集成材 中小断面工場
連絡先	部署	鹿島集成材課
	Tel	0299-87-1108
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		茨城県 / 神栖市東深芝
湾曲材の可否		否
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	7000
	加工	
工場名		鹿島集成材 大断面工場
連絡先	部署	鹿島集成材課
	Tel	0299-87-1108
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		茨城県 / 神栖市東深芝
湾曲材の可否		否
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者ではない
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	600
	加工	20
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		/
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来ない
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		/
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 中小断面工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		2.98～5.98 (1mきざみ)				
備考		E135-F375は105角・120角のみ				

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		240～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)		7m・8m				
備考						

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☒ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☒ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		89・105・120・135・140・150・180				
材せい (mm)		89～800 (任意)				
材長 (m)		1～12 (任意)				
備考		対象E150-F435・同一E170-F540は小断面、中断面のみ 材幅、材せい89mmは「2×4工法」サイズ				

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☒ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		180～500 (10mmきざみ)				
材せい (mm)		800～1200 (任意)				
材長 (m)		1～12 (任意)				
備考						

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 中小断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2.98～5.98 (1mきざみ)				
備考		105角・120角のみ				

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		89・105・120・150				
材せい (mm)		89～800 (任意)				
材長 (m)		1～12 (任意)				
備考		材幅、材せい89mmは「2×4工法」サイズ				

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150～500 (10mmきざみ)				
材せい (mm)		800～1200 (任意)				
材長 (m)		1～12 (任意)				
備考						

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 中小断面工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2.98・3.65・3.98				
備考						

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		89・105・120・150				
材せい (mm)		89～800 (任意)				
材長 (m)		1～12 (任意)				
備考		材幅、材せい89mmは「2×4工法」サイズ				

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150～500 (10mmきざみ)				
材せい (mm)		800～1200 (任意)				
材長 (m)		1～12 (任意)				
備考						

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 中小断面工場

樹種		ハイブリッド（ペイマツ・スギ）				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅（mm）		105・120				
材せい（mm）		105・120～450（30mmきざみ）				
材長（m）		2.98～5.98（1mきざみ）				
備考						

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 中小断面工場

樹種		ハイブリッド（ペイマツ・スギ）				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅（mm）		105				
材せい（mm）		150・180・210				
材長（m）		2.98・3.68・3.98				
備考						

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		ハイブリッド（ペイマツ・スギ）				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅（mm）		89～149（任意）				
材せい（mm）		89～450（任意）				
材長（m）		1～12（任意）				
備考		材幅、材せい89mmは「2×4工法」サイズ				

会社名：中国木材株式会社

工場名：鹿島集成材 大断面工場

樹種		ハイブリッド（ペイマツ・スギ）				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅（mm）		150				
材せい（mm）		89～199（任意）				
材長（m）		1～12（任意）				
備考		材せい89mmは「2×4工法」サイズ				

山佐木材株式会社

会社名		山佐木材株式会社
工場名		下住工場
連絡先	部署	製造部
	Tel	0994-31-4141
	E-mail	y-soumu@woodist.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		鹿児島県/肝属郡
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	350
	加工	200
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105, 120				
材せい (mm)		105～990 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名： 山佐木材

工場名： 下住工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂、水性高分子イソシアネート系				
	積層	水性高分子イソシアネート系				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105, 120				
材せい (mm)		105～990 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150, 180, 210				
材せい (mm)		150～990(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		150, 180, 210				
材せい (mm)		150～990 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		180～600				
材せい (mm)		180～600(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～6(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		180～240				
材せい (mm)		180～990 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系				
	幅はぎ	水性高分子イソシアネート系				
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		180～240				
材せい (mm)		180～990(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105, 120, 150, 180, 210				
材せい (mm)		105～990(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105, 120				
材せい (mm)		105～990 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂				
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		180～240				
材せい (mm)		180～990(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		180～600				
材せい (mm)		180～600(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～6(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		150				
材せい (mm)		120～180(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105～180				
材せい (mm)		105～990(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		180～240				
材せい (mm)		180～990 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		180～600				
材せい (mm)		180～600 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～6 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E105相談可、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105～180				
材せい (mm)		105～990(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E120相談可、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		180～600				
材せい (mm)		180～600 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～6 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E120相談可、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105～150				
材せい (mm)		105～990(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E135相談可、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		180～240				
材せい (mm)		180～990 (基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12 (1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、その他お問い合わせ下さい				

会社名：山佐木材

工場名：下住工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール樹脂				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		180～600				
材せい (mm)		180～600(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～6(1m刻み。応相談)				
備考		ラミナ調達に時間必要、その他お問い合わせ下さい				

株式会社トチシュー

会社名		株式会社トチシュー
工場名		本社工場
連絡先	部署	
	Tel	0289-75-3961
	E-mail	info@tochisyu.or.jp
所在地（都道府県/市町村）		栃木県鹿沼市
湾曲材の可否		否
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者ではない
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	850
	加工	-
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

必要に応じて枝番を振ってもよい。

会社名：株式会社トチシュー

工場名：本社工場

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
		材幅 (mm)		120		
材せい (mm)		150, 180, 210, 270, 330, 390, 450				
材長 (m)		2410-4410 (500刻み)				
備考		他寸法は要相談				

ファーストウッド株式会社

会社名		ファーストウッド株式会社
工場名		真岡工場
連絡先	部署	ファーストウッド(株)資材部 資材購買課
	Tel	0422-60-2715
	E-mail	glulam@1stwood.jp
所在地（都道府県/市町村）		栃木県/真岡市
湾曲材の可否		否
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	10000
	加工	4500
工場名		大野工場
連絡先	部署	ファーストウッド(株)資材部 資材購買課
	Tel	0422-60-2715
	E-mail	glulam@1stwood.jp
所在地（都道府県/市町村）		福井県/大野市
湾曲材の可否		否
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	500
	加工	7800
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

必要に応じて枝番を振ってもよい。

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：真岡工場

樹種		スプルース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対 称	非 対 称	同 一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：真岡工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対 称	非 対 称	同 一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：真岡工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2.75・2.85				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：大野工場

樹種		スプルーース				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対 称	非 対 称	同 一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：大野工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：大野工場

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：大野工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2.75・2.85				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：大野工場

樹種		エゾマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：大野工場

樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☒ E135-F375	☐ E125-F360	☒ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105, 120				
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98				
備考						

会社名：ファーストウッド株式会社

工場名：大野工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105, 120				
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98				
備考						

株式会社 櫻井

会社名		
工場名		吉野本社工場(小断面、化粧貼構造用)
連絡先	部署	
	Tel	0746-32-0563
	E-mail	marushou11@gol.com
所在地(都道府県/市町村)		奈良県吉野郡
湾曲材の可否		否
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m ³)	集成材製造	4,500
	加工	否
工場名		五條テクノパーク工場(中断面)
連絡先	部署	
	Tel	0747-26-3030
	E-mail	marushou-techno@alto.ocn.ne.jp
所在地(都道府県/市町村)		奈良県五條市
湾曲材の可否		否
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産(m ³)	集成材製造	5,500
	加工	否
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地(都道府県/市町村)		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産(m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地(都道府県/市町村)		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産(m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 吉野工場

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105 ・ 120				
材せい (mm)		105 ・ 120				
材長 (m)		2650 ・ 2750 ・ 2800 ・ 2850 ・ 2980 ・ 3000 ・ 3980 ・ 6000				
備考		正角				

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 吉野工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2650・2750・2800・2850・2980・3000・3980・4000・6000				
備考		正角				

会社名：株式会社櫻井

工場名：吉野工場

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		3000・4000・6000				
備考		正角				

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 吉野工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105 ・ 120				
材せい (mm)		105 ・ 120				
材長 (m)		3000 ・ 4000 ・ 6000				
備考		正角				

会社名：株式会社櫻井

工場名：吉野工場

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		3000・4000・6000				
備考		正角				

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 五條工場（小断面工場）

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120・135・150				
材長 (m)		3～7				
備考						

会社名： **株式会社櫻井**

工場名： **五條工場（小断面工場）**

樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120・135・150				
材長 (m)		3~7				
備考						

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 五條工場（中断面工場）

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120・135・150				
材長 (m)		3～7				
備考		正角のみ				

会社名： **株式会社櫻井**

工場名： **五條工場（中断面工場）**

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		3～7				
備考		正角のみ				

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 五條工場（中断面工場）

樹種		ペイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		3～7				
備考		正角製造のみ (105角、120角)				

会社名： **株式会社櫻井**

工場名： **五條工場（中断面工場）**

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		120～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～7				
備考						

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 五條工場（中断面工場）

樹種		スプルー ス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450				
材長 (m)		3~7				
備考						

会社名： **株式会社櫻井**

工場名： **五條工場（中断面工場）**

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		120・150・180・210・240・270・300・330・360・390・420・450				
材長 (m)		2750・2985・3650・3985・4600・4985・5985・7000				
備考						

会社名： **株式会社櫻井**

工場名： **五條工場（中断面工場）**

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		150～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～7				
備考						

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 五條工場（大断面工場）

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		135・150				
材せい (mm)		150～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～7				
備考						

会社名： **株式会社櫻井**

工場名： **五條工場（大断面工場）**

樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		135・150				
材せい (mm)		150～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～7				
備考						

会社名： 株式会社櫻井

工場名： 五條工場（大断面工場）

樹種		スプルー ス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		135・150				
材せい (mm)		150～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～7				
備考						

会社名： **株式会社櫻井**

工場名： **五條工場（大断面工場）**

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		135・150				
材せい (mm)		150～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～7				
備考						

会社名： **株式会社櫻井**

工場名： **五條工場（大断面工場）**

樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A 、 B 、 C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		135・150				
材せい (mm)		150～450 (30mm刻み)				
材長 (m)		3～7				
備考						

集成材便覧

日本集成材工業協同組合

<https://www.syuseizai.com/databox/>

東京都中央区京橋 1-14-5

電話 03-6271-0591/FAX 03-6271-0593

2024 年 7 月 11 日初版発行

2025 年 9 月 1 日更新



本書の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。