

集成材便覧

2025 年 9 月 1 日



掲載対象メーカーの拡大について

このたび、中小断面専門メーカーの要望も採り入れ、「集成材便覧」にこれらのメーカーが製造する構造用集成材の仕様についても掲載することといたしました。

「集成材便覧」のユーザーが一層拡大いたしますことを期待しております。

2025年9月1日
日本集成材工業協同組合

「集成材便覧」の公開に当たって

このたび日本集成材工業協同組合では、メーカー別、工場別、樹種別到大断面集成材等のサイズ（材幅、材せい、長さ）、使用する接着剤、入手のしやすさ等をわかるようにしたデータを組合員11社が作成し、当組合ウェブサイトにおいて「集成材便覧」として公開することといたしました。

現在の大断面木造部材については、樹種、強度、断面サイズ等の選択肢が多く、木造建築物を設計するに当たって部材断面設定が難しくなっているため、特殊な断面となり、コストや納期が掛かる木造建築物が提案されていることがあります。

こうした中で日本建設業連合会（日建連）の木造・木質建築普及ワーキングチームの標準化・規格化サブWTより、その課題を解決する方法の一つとして、日集協の集成材メーカー各社から一般的に製造しやすい部材の仕様（一般製造）と、比較的成本は掛かるものの、ここまでなら製造可能といえる部材の仕様（対応可能）が開示されれば、効率的な断面を企画・設計段階で設定することが可能となり、中大規模木造建築の普及にも資することになるのではないかとのご提案をいただきました。

そこで当組合の構造部会大断面分科会では、日建連 木造／標準化・規格化サブWTと綿密に調整を行い、組合員毎の工場基本情報など含めた「集成材便覧」を作成することとなった次第です。

木質構造材料については、近年データ整備も進みつつありますが、これだけの詳細なものは本邦初公開であり、ご提案いただいた日建連の木造・木質建築普及ワーキングチームの皆様に敬意と謝意を表するとともに、公開する情報が必ずや中大規模木造建築推進の一助となることを確信しております。

2024年7月11日
日本集成材工業協同組合

集成材便覧 目次

1. 「集成材便覧」のご利用に当たって

- ・ 一般的注意事項 i
- ・ 各シートの概要説明 ii
- ・ 「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」の詳細説明 iii

2. 大断面メーカー別データシート

- ・ 「会社名_連絡先等シート」
 - ・ 「会社名_シートリスト」
 - ・ 「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」
- (※中小断面も掲載)

- ① 協同組合 オホーツクウッドピア 1
- ② ティンバラム株式会社 17
- ③ 藤寿産業株式会社 44
- ④ 株式会社 志田材木店 68
- ⑤ ラミネート・ラボ株式会社 86
- ⑥ 株式会社 中東 106
- ⑦ 齋藤木材工業株式会社 119
- ⑧ 片桐銘木工業株式会社 145
- ⑨ トリスミ集成材株式会社 161
- ⑩ 銘建工業株式会社 169
- ⑪ 中国木材株式会社 191
- ⑫ 山佐木材株式会社 208

3. 中小断面メーカー別データシート

- ・「会社名_連絡先等シート」
・「会社名_シートリスト」
・「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」

- ① 株式会社 トチシュー…………… 231
- ② ファーストウッド株式会社…………… 235
- ③ 株式会社 櫻井…………… 248

「集成材便覧」のご利用に当たって

(一般的注意事項)

1. この「集成材便覧」は、日本集成材工業協同組合（日集協）事務局が、構造用集成材の製造を行っている組合員から提供された調査原票を編集したものです。
2. 大断面集成材及び中小断面集成材を製造している組合員並びに専ら中小断面集成材を製造している組合員に分けて掲載しています。
3. 「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」がこの「集成材便覧」の本体部分ですが、構造用集成材を製造している組合員の連絡先等が記載されている「会社名_連絡先等シート」に続いて、会社毎の「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」名を一覧表にした「シートリスト」を掲載しています。

・「会社名_連絡先等シート」
・「会社名_シートリスト」
・「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」
4. 細心の注意を払って調査原票の作成・チェック等を行っておりますが、誤記等の場合も想定されます。記載された集成材の仕様等についてご不明な点がございましたら、日集協事務局、もしくは各大断面メーカーに直接お問い合わせください。
5. 価格情報については、この集成材便覧に掲載しておりません。また、日集協事務局も把握しておりません。価格については、大変お手数ですが、各メーカーに直接お問い合わせください。
6. 集成材の日本農林規格(JAS 1152)やJAS格付検査等の詳細については、(公財)日本合板検査会にお問い合わせください。

(各シート概要説明)

「会社名_連絡先等シート」

・会社名、工場名、連絡先（部署名、電話、メール）、所在地（都道府県／市町村）、湾曲材の可否、クリーンウッド法への対応、月産（m）が掲載されております。なお、クリーンウッド法への対応、月産（m）については、別冊の「用語解説」をご覧ください。

「会社名_シートリスト」

・次に説明する「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」の一覧表です。

「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」

・このシートに記載された構造用集成材の仕様は、当該工場が（公財）日本合板検査会よりJAS認証を取得しているものだけです。（JAS認証は会社別ではなく、工場別に与えています。）
・製品の仕様のシートを、会社別、工場別、樹種別、更には、一般製造／対応可能別に作成しております。

(「会社名_工場名_樹種名_一般製造／対応可能別シート」の詳細説明)

会社名: 日本集成材株式会社		工場名: 京橋第1工場			
樹種 1)		スギ			
製造範囲 2)		一般製造			
使用環境 3)		A、B、C			
報告制 4)	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	横帯	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E180-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F265	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm) 5)		240～1230(30mmきざみ)		
	材せい (mm) 6)		120～1290(30mmきざみ)		
	材長 (m) 7)		2.0 ～ 17.0(50mmきざみ)		
	備考 8)				

- 1) 樹種
・樹種名は、集成材の日本農林規格(JAS1152) 4.3 構造用集成材に準拠しています。
(例) カラマツ、ペイマツ、スギ、サザンパイン、スプルース、オウシュウアカマツ、など（ホワイトウッド、レッドウッド等の通称は使用しておりません。)
- 2) 製造範囲
・一般製造
構造用集成材を製造するに当たって必要となるラミナを常時在庫している、あるいは在庫がなくても入手が容易である、サイズが一般的なものである等に該当する場合。
(原材料となる木材について産地指定 (例: ○○県産材) がある場合、「一般製造」の仕様の製品であっても、ラミナの調達に時間を要し、コストアップになる場合があります。また、指定された産地の木材から必要な強度のラミナが確保できず、製品製造がそもそも困難となる場合もございます。)
・対応可能
高強度のラミナを要する、大きな断面サイズ (材幅、材せい) ・長さである、製造に

当該工場における製造コストを比較した場合、「一般製造」＜「対応可能」となっていると考えられますが、詳細は直接各メーカーにお問い合わせください。

・使用環境（A，B，C）は、使用する積層接着剤の種類により規定されています。（JAS上は使用環境Cのみの取扱いであっても、農林水産消費技術安全センター（FAMIC）が試験結果に基づいて認めれば、使用環境Bに使えるものがあります。）

・接着剤は、たて継ぎ用（長さ方向用）、積層方向用、幅はぎ用（幅方向用）、二次接着用の4種類に分かれています。（幅はぎ用と二次接着用を同時に使うことはありません。いずれも使わないか、いずれかを使うかです。）

・材幅は住宅向けが一般に105mm、120mmとなっており、それを上回るものは30mmずつ増えて、105mm、120mm、150mm、180mm、210mmとなっております。通常、この210mmの材幅までは、1枚のラミナで対応できますので、次に説明する幅はぎ接着や二次接着は不要です。(工場によっては240mmまで幅はぎ、二次接着が不要ということもあります。)

- ・一方、材幅を増大させる手法として、1枚のラミナ同士を幅方向に接合する「幅はぎ接合」を行った上で積層接合するやり方と、ラミナを積層して一旦集成材を製造してから、その2つの集成材を幅方向に接合する「二次接合」があります。
- ・断面面メーカーは、幅はぎ接合のみ可能、二次接合のみ可能、両方とも対応可能という3タイプに分かれており、現状では二次接合のみ可能というところが最も多いです。

・材せいについては、材幅同様、105mm, 120mm, 150mm, 180mm, 210mm... と通常30mm間隔で増えていきます。

・長さは、通常2m以上で、その上は、長さの増加間隔が0.5mであったり、1.0mであったりと、大断面メーカーによって異なっています。

- ・材幅、材せいについて、上述したような値に合致している場合は「一般製造」、合致していない場合は「対応可能」となる場合があります。

・製造は可能であるものの、まとまった数量でなければ受注できないといった条件等がある場合は、備考欄に記載されております。湾曲材についても対応の可否が記載されている場合があります。

iv

1

(2024.6.30作成)

(2024.6.30作成)

[illegible]

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		カラマツ					
製造範囲		一般製造			対応可能		
使用環境		(A)、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂					
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂					
	幅はぎ	-					
	二次接着	-					
強度等級	対称	非対称	同一				
			4枚以上	3枚	2枚		
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510		
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450		
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390		
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345		
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300		
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285		
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270		
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255		
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240		
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225		
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
	材幅 (mm)		105・120				
	材せい (mm)		105・120～1,200 (30mmきざみ)				
	材長 (m)		2.8～12.0				
備考							

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第1工場

樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240		
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)			
材長 (m)		2.8～12.0			
備考					

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第2工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		250～490				
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ) (材幅400mm以上は材せい800mmまで)				
材長 (m)		2.8～12.0 (材幅400mm以上は材長8.0mまで)				
備考		幅はぎ対応				

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア

工場名： 第2工場

樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		105・120		
	材せい (mm)		105・120～900 (30mmきざみ)		
	材長 (m)		2.8～6.0		
備考					

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア 工場名： 第1工場

樹種		トドマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
	材幅 (mm)	90・105・120・150・180・200・210・220・240				
	材せい (mm)	90・105・120～1,200 (30mmきざみ)				
	材長 (m)	2.8～12.0				
	備考					

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア 工場名： 第2工場

樹種		トドマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		105・120		
	材せい (mm)		105・120～900 (30mmきざみ)		
材長 (m)		2.8～6.0			
備考		同一等級は小断面のみ			

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア 工場名： 第1工場

樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240		
	材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)		
	材長 (m)		2.8～12.0		
	備考				

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア 工場名： 第2工場

樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		250～490		
	材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ) (材幅400mm以上は800mmまで)		
	材長 (m)		2.8～12.0 (材幅400mm以上は8.0mまで)		
	備考		幅はぎ対応		

会社名：協同組合オホーツクウッドピア		工場名：第1工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240			
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)			
材長 (m)		2.8～12.0			
備考					

会社名：協同組合オホーツクウッドピア		工場名：第1工場			
樹種		スプリース			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120			
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)			
材長 (m)		2.8～12.0			
備考					

会社名：協同組合オホーツクウッドピア		工場名：第2工場			
樹種		スプリース			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120			
材せい (mm)		105・120～900 (30mmきざみ)			
材長 (m)		2.8～6.0			
備考					

会社名：協同組合オホーツクウッドピア		工場名：第1工場			
樹種		オウシュウアカマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90・105・120・150・180・200・210・220・240			
材せい (mm)		90・105・120～1,200 (30mmきざみ)			
材長 (m)		2.8～12.0			
備考					

会社名： 協同組合オホーツクウッドピア 工場名： 第2工場

樹種		オウシュアカマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
	材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	105・120～900 (30mmきざみ)					
材長 (m)	2.8～6.0					
備考						

16

ティンバラム株式会社

17

会社名		ディンバラム株式会社
工場名		五城目工場
連絡先	部署	デリバリーセンター
	Tel	018-853-5255
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		秋田県/五城目町
湾曲材の可否		否
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	月産 (m³)	1000
	加工	0
工場名		大館花岡工場
連絡先	部署	製造部
	Tel	0186 - 46 - 1100
	E-mail	narita1004@timberam.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		秋田県/大館市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	月産 (m³)	400
	加工	0
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m³)	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m³)	
	加工	

18

[illegible]

19

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：五城目工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂			
	横層	水性高分子イソシアネート樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120			
材せい (mm)		120～450 (30mmきざみ)			
材長 (m)		3.00・4.00・5.00・6.00			
備考					

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：五城目工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂			
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120			
材せい (mm)		120～450 (30mmきざみ)			
材長 (m)		2.985・3.985・4.985・5985			
備考					

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：五城目工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
	材幅 (mm)		105・120			
	材せい (mm)		105・120～450(30mmきざみ)			
材長 (m)		2.98・2.985・3.65・3.985・4.985・5.985				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：五城目工場			
樹種		スプルース			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート樹脂			
	積層	水性高分子イソシアネート樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		105・120		
	材せい (mm)		105・120～450 (30mmきざみ)		
材長 (m)		2.98・3.00・3.65・4.00・5.00・6.00			
備考					

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 大館花岡工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105・120・135・150				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 大館花岡工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10(1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 大館花岡工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210			
材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)			
材長 (m)		2～16(100mmきざみ)			
備考					

会社名: ティンバラム株式会社		工場名: 大館花岡工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上		3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16(100mmきざみ)				
備考		異等級：幅ハギ・二次接着いずれかで製造、同一等級：二次接着で製造 異等級のみ湾曲可（幅ハギ製造のみ）、湾曲材は2～10m(100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	横層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☒ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☒ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☒ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		105		
材せい (mm)		105			
材長 (m)		2～12(1mきざみ)			
備考					

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	横層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・135・150			
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)			
材長 (m)		2～12(1mきざみ)			
備考					

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場				
樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	横層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10(1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	横層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		150・180・210			
材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)			
材長 (m)		2～16(100mmきざみ)			
備考					

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		240～420		
	材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)		
材長 (m)		2～16(100mmきざみ)			
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2～10m(100mmきざみ)			

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場				
樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	横層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場					
樹種		オウシュウアカマツ					
製造範囲		一般製造			対応可能		
使用環境		A、B、C					
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂					
	横層	レゾルシノール・フェノール樹脂					
	幅はぎ	-					
	二次接着	-					
強度等級	異等級構成			同一等級構成			
	対称		非対称		4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510		
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450		
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390		
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345		
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300		
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285		
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270		
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255		
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240		
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225		
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		105・120・135・150					
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)					
材長 (m)		2～12(1mきざみ)					
備考							

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	横層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210				
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～10(1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		150・180・210		
材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)			
材長 (m)		2～16(100mmきざみ)			
備考					

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場				
樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		240～420				
材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～16(100mmきざみ)				
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可（幅ハギ製造のみ）、湾曲材は2～10m(100mmきざみ)				

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☒ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☒ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☒ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105			
材せい (mm)		105			
材長 (m)		2～12(1mきざみ)			
備考					

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場				
樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
	材幅 (mm)		105・120・135・150			
材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考		同一等級構成 E135 小断面のみ				

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場				
樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	異等級構成		同一等級構成			
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
	材幅 (mm)		105・120・135・150・180・210			
	材せい (mm)		105・120～600(30mmきざみ)			
材長 (m)		2～10(1mきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E190-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		150・180・210		
	材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)		
	材長 (m)		2～16(100mmきざみ)		
備考					

会社名：ティンバラム株式会社		工場名：大館花岡工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	異等級構成		同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		240～420		
	材せい (mm)		150～1500(30mmきざみ)		
材長 (m)		2～16(100mmきざみ)			
備考		幅ハギ・二次接着いずれかで製造 湾曲可 (幅ハギ製造のみ)、湾曲材は2～10m(100mmきざみ)			

樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	異等級構成			同一等級構成		
	対称	非対称	4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☒ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☒ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☒ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105				
材せい (mm)		105				
材長 (m)		2～12(1mきざみ)				
備考						

藤寿産業株式会社

会社名		藤寿産業株式会社
工場名		郡山工場
連絡先	部署	営業部及び総務部
	tel	024-944-7550
	E-mail	info@toju.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		福島県 / 郡山市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か 原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	登録木材関連事業者である 出来る
月産 (㎡)	集成材製造	800
	加工	600
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か 原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (㎡)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か 原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (㎡)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か 原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (㎡)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名: 藤寿産業株式会社		工場名: 郡山工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造			
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F285	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		120・150・180・200・210・220		
材せい (mm)		120~1230(30mmきざみ)			
材長 (m)		2.0 ~ 12.0(100mmきざみ)			
備考					

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90～230(任意)		
	材せい (mm)		90～1800(任意)		
	材長 (m)		2.0～16.5(100mmきざみ)		
備考		湾曲可			

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)	240～1250(任意)			
	材せい (mm)	120～1250(任意)			
	材長 (m)	2.0～16.5(100mmきざみ)			
備考	湾曲可				

会社名：藤寿産業株式会社		工場名：郡山工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		（A）、（B）、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	120・150・180・200・210・220・230				
材せい (mm)	120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考					

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	90～230(任意)				
材せい (mm)	90～1800(任意)				
材長 (m)	2.0～16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)	240～1250(任意)					
材せい (mm)	120～1250(任意)					
材長 (m)	2.0～16.5(100mmきざみ)					
備考	湾曲可					

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		120・150・180・200・210				
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考						

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		90～230(任意)				
材せい (mm)		90～1800(任意)				
材長 (m)		2.0～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場				
樹種		ヒノキ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		240～1250(任意)				
材せい (mm)		120～1250(任意)				
材長 (m)		2.0～16.5(100mmきざみ)				
備考		湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		オウシュウアカマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	120・150・180・210				
材せい (mm)	120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考					

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		オウシュウアカマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	90～210(任意)				
材せい (mm)	90～1800(任意)				
材長 (m)	2.0～16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		オウシュウアカマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	220～1250(任意)				
材せい (mm)	120～1250(任意)				
材長 (m)	2.0～16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	120・150・170・210・220				
材せい (mm)	120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考					

会社名：藤寿産業株式会社		工場名：郡山工場			
樹種		ベイツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220(任意)			
材せい (mm)		90～1800(任意)			
材長 (m)		2.0～16.5(100mmきざみ)			
備考		湾曲可			

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		ベイツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)	230～1250(任意)			
材せい (mm)	120～1250(任意)				
材長 (m)	2.0～16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		ダフリカカラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F220	☐ E55-F200
材幅 (mm)		120・150・210			
材せい (mm)		120～1230(30mmきざみ)			
材長 (m)		2.0～12.0(100mmきざみ)			
備考					

会社名：藤寿産業株式会社		工場名：郡山工場			
樹種		ダフリカカラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F220	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220(任意)			
材せい (mm)		90～1800(任意)			
材長 (m)		2.0～16.5(100mmきざみ)			
備考		湾曲可			

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		ダフリカカラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		（A）、（B）、 C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	230～1250(任意)				
材せい (mm)	120～1250(任意)				
材長 (m)	2.0～16.5(100mmきざみ)				
備考	湾曲可				

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		サザンバイン			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)	120・150・180・210			
材せい (mm)	120～1230(30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0～12.0(100mmきざみ)				
備考					

会社名： 藤寿産業株式会社		工場名： 郡山工場			
樹種		サザンバイン			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F220	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220(任意)			
材せい (mm)		90～1800(任意)			
材長 (m)		2.0～16.5(100mmきざみ)			
備考		湾曲可			

会社名：藤寿産業株式会社		工場名：郡山工場			
樹種		サザンバイン			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F220	☐ E55-F200
材幅 (mm)		230～1250(任意)			
材せい (mm)		120～1250(任意)			
材長 (m)		2.0～16.5(100mmきざみ)			
備考		湾曲可			

[illegible]

会社名		株式会社志田材木店
工場名		本社工場
連絡先	部署	集材工場
	Tel	0258-24-0511
	E-mail	shusei@shida-lbr.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		新潟県/長岡市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	月産 (m ³)	200
	加工	200
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m ³)	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m ³)	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m ³)	
	加工	

会社名： 株式会社 志田材本店		工場名： 本社・集成材工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	横層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F370	☐ E75-F250	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		120・150・180・210		
材せい (mm)		120～1500 (30きざみ)			
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)			
備考					

会社名：株式会社 志田材木店		工場名：本社・集成材工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		240～600 (10きざみ)		
材せい (mm)		240～600 (10きざみ)			
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)			
備考					

社 名：株式会社 志田材木店		工場名： 本社・集成材工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～600 (10きざみ)			
材せい (mm)		240～600 (10きざみ)			
材長 (m)		2.0～16.0 (0.5きざみ)			
備考		数量に制限があります			

ラミネート・ラボ株式会社

会社名		ラミネート・ラボ株式会社
工場名		草島工場
連絡先	部署	営業工事事部
	Tel	076-435-3344
	E-mail	contact_lami@laminat-lab.jp
	所在地（都道府県/市町村）	富山県富山市草島字古川10
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	月産 (m ³)	200
	加工	50
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
	所在地（都道府県/市町村）	
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m ³)	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
	所在地（都道府県/市町村）	
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m ³)	
	加工	

8889

(2024.11.21作成)

会社名: ラミネート・ラボ株式会社

工場名: 島島工場

樹種		カラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		①、②、③				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510	
	□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450	
	□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390	
	□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345	
	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300	
	■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285	
	□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270	
	□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255	
	□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240	
	□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225	
	□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200	
	材幅 (mm)	90~220 (任意)				
材せい (mm)	90~3,000 (任意)					
材長 (m)	2.7~20 (任意)					
備考	湾曲可					

社名： ラミネート・ラボ株式会社		工場名： 草島工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		①、②、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～220 (任意)			
材せい (mm)		90～3,000 (任意)			
材長 (m)		2.7～20 (任意)			
備考					

社名：ラミネート・ラボ株式会社		工場名：草島工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		㊦、㊧、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F225	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90～220 (任意)		
材せい (mm)		90～3,000 (任意)			
材長 (m)		2.7～20 (任意)			
備考		※二次接着 積層方向接着			

社 名： ラミネート・ラボ株式会社		工場 名： 草島工場			
樹 種		カ ラ マ ツ			
製 造 範 囲		一般製造		対応可能	
使用環境		①、②、C			
接 着 剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対 称	非 対 称	同 一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材 幅 (mm)		240～660まで		
材 せ い (mm)		240～900まで			
材 長 (m)		2.7～12まで			
備 考					

会社名： ラミネート・ラボ株式会社		工場名： 草島工場								
樹種		ベイマツ								
製造範囲		一般製造		対応可能						
使用環境		①、②、C								
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂								
	幅はぎ	-								
	二次接着	-								
強度等級		対称	非対称	同一						
				4枚以上	3枚	2枚				
	☐	E170-F495	☐	E160-F480	☐	E190-F615	☐	E190-F555	☐	E190-F510
	☒	E150-F435	☒	E140-F420	☐	E170-F540	☐	E170-F495	☐	E170-F450
	☒	E135-F375	☒	E125-F360	☐	E150-F465	☐	E150-F435	☐	E150-F390
	☒	E120-F330	☒	E110-F315	☒	E135-F405	☒	E135-F375	☒	E135-F345
	☒	E105-F300	☒	E100-F285	☒	E120-F375	☒	E120-F330	☒	E120-F300
	☐	E95-F270	☐	E90-F255	☒	E105-F345	☒	E105-F300	☒	E105-F285
	☐	E85-F255	☐	E80-F240	☐	E95-F315	☐	E95-F285	☐	E95-F270
	☐	E75-F240	☐	E70-F225	☐	E85-F300	☐	E85-F270	☐	E85-F255
	☐	E65-F225	☐	E60-F210	☐	E75-F270	☐	E75-F255	☐	E75-F240
	☐	E65-F220	☐	E60-F205	☐	E65-F255	☐	E65-F240	☐	E65-F225
	☐	E55-F200	☐	E50-F170	☐	E55-F225	☐	E55-F225	☐	E55-F200
	材幅 (mm)		90～220 (任意)							
	材せい (mm)		90～3,000 (任意)							
	材長 (m)		2.7～20 (任意)							
備考		湾曲可								

社名： ラミネート・ラボ株式会社		工場名： 草島工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		①、②、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F340
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		220～440まで (任意)			
材せい (mm)		240～900まで (任意)			
材長 (m)		2.7～12まで (任意)			
備考					

社名： ラミネート・ラボ株式会社		工場名： 草島工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☒ E55-F225	☒ E55-F200
材幅 (mm)		120, 150, 180			
材せい (mm)		120～3,000 (任意)			
材長 (m)		2.7～20 (任意)			
備考					

社 名： ラミネート・ラボ株式会社		工 場 名： 草島工場			
樹 種		スギ			
製 造 範 囲		一般製造		対応可能	
使用環境		①、②、C			
接 着 剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対 称	非 対 称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材 幅 (mm)		90～220 (任意)			
材 せ い (mm)		90～3,000 (任意)			
材 長 (m)		2.7～20 (任意)			
備 考		湾曲可			

樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		①、②、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☒ E85-F270	☒ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☒ E55-F225	☒ E55-F200
材幅 (mm)		90～220 (任意)			
材せい (mm)		90～3,000 (任意)			
材長 (m)		2.7～20 (任意)			
備考					

社名：ラミネート・ラボ株式会社		工場名：草島工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F340
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
	☒ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
	☒ E55-F200	☐ E50-F170	☒ E55-F225	☒ E55-F225	☒ E55-F200
	材幅 (mm)		220～440まで (任意)		
材せい (mm)		240～900まで (任意)			
材長 (m)		2.7～12まで (任意)			
備考					

社名： ラミネート・ラボ株式会社		工場名： 草島工場			
樹種		ヒノキ・ヒバ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		①、②、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90～220 (任意)		
材せい (mm)		90～3,000 (任意)			
材長 (m)		2.7～20 (任意)			
備考		湾曲可			

社 名： ラミネート・ラボ株式会社		工場 名： 草島工場				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対 称	非 対 称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90～220 (任意)			
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

会社名： ラミネート・ラボ株式会社		工場名： 草島工場				
樹種		ダフリカカラマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
	☐	E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐	E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒	E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒	E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒	E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐	E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐	E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐	E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐	E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐	E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐	E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90～220 (任意)			
材せい (mm)		90～3,000 (任意)				
材長 (m)		2.7～20 (任意)				
備考		湾曲可				

社名：ラミネート・ラボ株式会社		工場名：草島工場			
樹種		ダフリカカラムツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		①、②、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☒ E135-F375	☒ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		90～220 (任意)			
材せい (mm)		90～3,000 (任意)			
材長 (m)		2.7～20 (任意)			
備考		湾曲可			

社 名： ラミネート・ラボ株式会社		工場名： 草島工場			
樹種		ダフリカカラムツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		①、②、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☒ E135-F405	☒ E135-F375	☒ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		220～440まで (任意)			
材せい (mm)		240～900まで (任意)			
材長 (m)		2.7～12まで (任意)			
備考					

株式会社 中東

会社名		株式会社中東
工場名		本社工場
連絡先	部署	木質構造事業本部
	Tel	0761-58-0100
	E-mail	info@chuto.jp
所在地 (都道府県/市町村)		石川県/能美市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達法はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (m ³)	集成材製造	500
	加工	500
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地 (都道府県/市町村)		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達法はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地 (都道府県/市町村)		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達法はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (m ³)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

会社名： ㈱中東		工場名： 本社工場				
樹種		ペイマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
	材幅 (mm)	120・150・170・220・270				
	材せい (mm)	120～600 (30きざみ)				
	材長 (m)	4.0～12.0 (m単位)				
備考						

会社名： ㈱中東		工場名： 本社工場				
樹種		ペイマツ				
製造範囲		一般製造			対応可能	
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	横継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510	
	■ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450	
	■ E135-F375	□ E125-F360	■ E150-F465	■ E150-F435	■ E150-F390	
	■ E120-F330	□ E110-F315	■ E135-F405	■ E135-F375	■ E135-F345	
	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	■ E120-F330	■ E120-F300	
	□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	■ E105-F285	
	□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270	
	□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255	
	□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240	
	□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225	
	□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200	
	材幅 (mm)	90～1,250 (任意)				
材せい (mm)	90～2,100 (任意)					
材長 (m)	1.0～21.0 (任意)					
備考	湾曲可					

会社名： ㈱中東		工場名： 本社工場			
樹種		オウシュウアカマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)	105・120・150			
材せい (mm)	105・120～600 (30きざみ)				
材長 (m)	3.0～12.0 (m単位)				
備考					

社 名： 株中東		工 場 名： 本社工場				
樹 種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300	
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
	材幅 (mm)		対称異等級 90～1,250 (任意)、同一等級 90～210 (任意)			
	材せい (mm)		90～2,100 (任意)			
	材長 (m)		1.0～21.0 (任意)			
備考		湾曲不可、同一等級は二次接着なし				

社名： 中東		工場名： 本社工場			
樹種		ヒノキ・ヒバ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		105・120・150		
	材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)		
	材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)		
備考					

会社名： 株中東		工場名： 本社工場			
樹種		ヒノキ・ヒバ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☒ E120-F330	☒ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90～1,250 (任意)		
	材せい (mm)		90～2,100 (任意)		
	材長 (m)		1.0～21.0 (任意)		
備考		湾曲可			

社 名： 株式会社 中東		工場名： 本社工場				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級		対称	非対称	同一		
				4枚以上	3枚	2枚
		☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
		☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
		☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
		☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
		☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
		☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
		☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
		☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
		☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
		☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
		☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		105・120・150			
	材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)			
	材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)			
備考						

会社名： ㈱中東		工場名： 本社工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☒ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☒ E75-F270	☒ E75-F255	☒ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☒ E65-F240	☒ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		90～1,250 (任意)			
材せい (mm)		90～2,100 (任意)			
材長 (m)		1.0～21.0 (任意)			
備考		湾曲可			

社 名： 株式会社 中東		工場名： 本社工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150			
材せい (mm)		105・120～600 (30きざみ)			
材長 (m)		3.0～12.0 (m単位)			
備考					

会社名： ㈱中東		工場名： 本社工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☒ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☒ E105-F300	☒ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☒ E95-F285	☒ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
	材幅 (mm)		90~1,250 (任意)		
材せい (mm)		90~2,100 (任意)			
材長 (m)		1.0~21.0 (任意)			
備考		湾曲可			

齋藤木材工業株式会社

[illegible]

会社名: 齋藤木材工業株式会社		工場名: ナガト工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		(A)、(B)、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
	□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
	□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
	□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
	■ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
	□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
	□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
	□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
	□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
	□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
	材幅 (mm)	60・90・105・220			
材せい (mm)	120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考					

会社名: 齋藤木材工業株式会社

工場名: ナガト工場

樹種	ベイマツ				
製造範囲	一般製造	対応可能			
使用環境	(A)、(B)、C				
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	240～1230 (30mmきざみ)				
材せい (mm)	120～1290 (30mmきざみ)				
材長 (m)	2.0 ～ 17.0 (50mmきざみ)				
備考	数量に制限があります				

会社名		
工場名		愛西工場
連絡先	部署	EW事業部
	Tel	0567-32-0800
	E-mail	km-ew-nagoya@athena.ocn.ne.jp
所在地（都道府県/市町村）		愛知県/愛西市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者ではない
	原材料調達にCW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	集成材製造	50
月産 (㎡)	加工	20
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
	集成材製造	
月産 (㎡)	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
	集成材製造	
月産 (㎡)	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCW法に則った合法性の確認が出来るか	
	集成材製造	
月産 (㎡)	加工	

片桐銘木工業株式会社

[illegible]

会社名： 片桐銘木工業株式会社

工場名： 愛西工場

樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	■ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	■ E95-F270	☐ E90-F255	■ E105-F345	■ E105-F300	■ E105-F285	
	■ E85-F255	☐ E80-F240	■ E95-F315	■ E95-F285	■ E95-F270	
	■ E75-F240	☐ E70-F225	■ E85-F300	■ E85-F270	■ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	■ E75-F270	■ E75-F255	■ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)	60・75・90・105・120					
材せい (mm)	60～300 (任意)					
材長 (m)	1.5m～6.0m (100mmきざみ)					
備考	同一等級は小断面のみ 他要相談					

トリスミ集成材株式会社

トリスミ集成材株式会社 連絡先等

(2024.6.30作成)

会社名		トリスマ集成材株式会社
工場名		五条工場
連絡先	部署	営業部
	Tel	0747-26-6660
	E-mail	kanrihonbu@torisumi.net
所在地（都道府県/市町村）		奈良県 / 五条市
湾曲材の可否		可
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達はCPL法に則った合法性の確認出来るか	出来る
	月産 (m³)	700 135
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCPL法に則った合法性の確認出来るか	
	月産 (m³)	集成材製造 加工
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCPL法に則った合法性の確認出来るか	
	月産 (m³)	集成材製造 加工
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド 法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCPL法に則った合法性の確認出来るか	
	月産 (m³)	集成材製造 加工

トリスミ集成材 シートリスト

(2024.6.30作成)

[illegible]

会社名： 銘建工業株式会社		工場名： 大断面工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、 B、 C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120・150・180・220			
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)			
材長 (m)		3～18			
備考					

会社名：銘建工業株式会社		工場名：大断面工場			
樹種		カラマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤			
	幅はぎ	-			
	二次接着	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☒ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		240～1,500			
材せい (mm)		240～1,500			
材長 (m)		3～14			
備考					

会社名： 銘建工業株式会社		工場名： 大断面工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤			
	積層	レゾルシノール・フェノール樹脂接着剤/水性高分子イソシアネート系樹脂接着剤			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☒ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120			
材せい (mm)		105～1,800(30mm刻み)			
材長 (m)		3～18			
備考					

中国木材株式会社

[illegible]

会社名： 中国木材株式会社		工場名： 鹿島集成材 大断面工場			
樹種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂			
	積層	レゾルシンノール・フェノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
	□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
	□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
	■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
	□ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
	□ E95-F270	□ E90-F255	□ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
	□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
	□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
	□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
	□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
	□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材幅 (mm)	105・120				
材せい (mm)	240～450 (30mmきざみ)				
材長 (m)	7m・8m				
備考					

山佐木材株式会社

[illegible]

会社名		山佐木材株式会社
工場名		下住工場
連絡先	部署	製造部
	Tel	0994-31-4141
	E-mail	y-soumu@woodist.co.jp
所在地（都道府県/市町村）		鹿児島県/肝属郡
湾曲材の可否		可
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者である
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
	月産 (m ³)	350
	加工	200
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m ³)	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m ³)	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達にCWF法に則った合法性の確認が出来るか	
	月産 (m ³)	
	加工	

会社名： 山佐木材		工場名： 下仕工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂			
	積層	レゾルシノール樹脂			
	幅はぎ	-			
	二次接着	-			
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☒ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	105, 120				
材せい (mm)	105～990 (基本30きざみ)				
材長 (m)	3～12 (1m刻み。応相談)				
備考	標準仕様、その他お問い合わせ下さい				

社名：山佐木材		工場名：下住工場				
樹種		ベイマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂				
	積層	レゾルシノール樹脂				
	幅はぎ	-				
	二次接着	-				
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105～150				
材せい (mm)		105～990(基本30きざみ)				
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)				
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、E135相談可、その他お問い合わせ下さい				

社 名：山佐木材		工場名：下住工場					
樹種		ベイマツ					
製造範囲		一般製造		対応可能			
使用環境		(A)、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂					
	積層	レゾルシノール樹脂					
	幅はぎ	レゾルシノール樹脂					
	二次接着	-					
強度等級	対称	非対称	同一				
			4枚以上	3枚	2枚		
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510		
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450		
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390		
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345		
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300		
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285		
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270		
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255		
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240		
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225		
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		180～240					
材せい (mm)		180～990(基本30きざみ)					
材長 (m)		3～12(1m刻み。応相談)					
備考		標準仕様、ラミナ調達に時間必要、その他お問い合わせ下さい					

会社名：山佐木材		工場名：下住工場					
樹種		ベイマツ					
製造範囲		一般製造			対応可能		
使用環境		(A)、B、C					
接着剤	たて継ぎ	メラミン樹脂					
	積層	レゾルシノール樹脂					
	幅はぎ	-					
	二次接着	レゾルシノール樹脂					
強度等級	対称	非対称	同一				
			4枚以上	3枚	2枚		
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510		
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450		
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390		
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345		
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300		
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285		
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270		
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255		
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240		
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225		
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200		
材幅 (mm)		180～600					
材せい (mm)		180～600(基本30きざみ)					
材長 (m)		3～6(1m刻み。応相談)					
備考		ラミナ調達に時間必要、その他お問い合わせ下さい					

株式会社トチシュー

会社名		株式会社トデシュ
工場名		本社工場
連絡先	部署	
	Tel	0289-75-3961
	E-mail	info@tochisyu.or.jp
所在地（都道府県/市町村）		栃木県鹿沼市
湾曲材の可否		否
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	登録木材関連事業者ではない
	原材料調達はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	出来る
月産 (㎡)	集成材製造	850
	加工	-
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (㎡)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
所在地（都道府県/市町村）		
湾曲材の可否		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (㎡)	集成材製造	
	加工	
工場名		
連絡先	部署	
	Tel	
	E-mail	
湾曲材の可否		
所在地（都道府県/市町村）		
クリーンウッド法への対応	登録木材関連事業者か	
	原材料調達はCOW法に則った合法性の確認が出来るか	
月産 (㎡)	集成材製造	
	加工	

[illegible]

必要に応じて枝番を振ってもよい。

会社名：株式会社 トチシュー		工場名：本社工場			
樹種		スブルース			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☒ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)	120				
材せい (mm)	150, 180, 210, 270, 330, 390, 450				
材長 (m)	2410-4410 (500刻み)				
備考	他寸法は要相談				

ファーストウッド株式会社

必要に応じて枝番を振ってもよい。

会社名： ファーストウッド株式会社		工場名： 真岡工場			
樹種		オウシュウアカマツ			
製造範囲		一般製造	対応可能		
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
	□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
	□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
	■ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
	■ E105-F300	□ E100-F285	■ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
	□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
	□ E85-F255	□ E80-F240	■ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
	□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
	□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
	□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200	
材幅 (mm)		105			
材せい (mm)		105, 120～450 (30mm刻み)			
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98			
備考					

社 名：ファーストウッド株式会社		工場名：真岡工場			
樹種		スギ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105			
材せい (mm)		105			
材長 (m)		2.75・2.85			
備考					

社 名：ファーストウッド株式会社		工場 名：大野工場			
樹種		スプルース			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105			
材せい (mm)		105, 120～450(30mm刻み)			
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98			
備考					

社 名：ファーストウッド株式会社		工場 名：大野工場			
樹種		オウシュウアカマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対称	非対称	同一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☒ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105			
材せい (mm)		105, 120～450(30mm刻み)			
材長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98			
備考					

社 名：ファーストウッド株式会社		工場 名：大野工場			
樹 種		ベイマツ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対 称	非 対 称	同 一		
			4枚以上	3枚	2枚
	□ E170-F495	□ E160-F480	□ E190-F615	□ E190-F555	□ E190-F510
	□ E150-F435	□ E140-F420	□ E170-F540	□ E170-F495	□ E170-F450
	□ E135-F375	□ E125-F360	□ E150-F465	□ E150-F435	□ E150-F390
	□ E120-F330	□ E110-F315	□ E135-F405	□ E135-F375	□ E135-F345
	■ E105-F300	□ E100-F285	□ E120-F375	□ E120-F330	□ E120-F300
	□ E95-F270	□ E90-F255	■ E105-F345	□ E105-F300	□ E105-F285
	□ E85-F255	□ E80-F240	□ E95-F315	□ E95-F285	□ E95-F270
	□ E75-F240	□ E70-F225	□ E85-F300	□ E85-F270	□ E85-F255
	□ E65-F225	□ E60-F210	□ E75-F270	□ E75-F255	□ E75-F240
	□ E65-F220	□ E60-F205	□ E65-F255	□ E65-F240	□ E65-F225
	□ E55-F200	□ E50-F170	□ E55-F225	□ E55-F225	□ E55-F200
材 幅 (mm)		105			
材 せ い (mm)		105, 120～450(30mm刻み)			
材 長 (m)		2.75・2.85・2.98・3.65・3.98・4.6・4.98・5.98			
備 考					

248

(2025.6.18作成)

250249

(2025.6.18作成)

251

社 名：株式会社櫻井		工 場 名：吉野工場				
樹 種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅 (mm)		105・120				
材せい (mm)		105・120				
材長 (m)		2650・2750・2800・2850・2980・3000・3980・4000・6000				
備考		正角				

社 名：株式会社櫻井		工 場 名：吉野工場			
樹 種		スギ			
製 造 範 囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対 称	非 対 称	同 一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材 幅 (mm)		105・120			
材 せ い (mm)		105・120			
材 長 (m)		3000・4000・6000			
備 考		正角			

社 名： 株式会社櫻井		工 場 名： 吉野工場			
樹 種		ヒノキ			
製 造 範 囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対 称	非 対 称	同 一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120			
材せい (mm)		105・120			
材長 (m)		3000・4000・6000			
備考		正角			

社 名：株式会社櫻井		工 場 名：吉野工場			
樹 種		ヒノキ			
製造範囲		一般製造		対応可能	
使用環境		A、B、C			
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂			
	幅はぎ				
	二次接着				
強度等級	対 称	非 対 称	同 一		
			4枚以上	3枚	2枚
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☒ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200
材幅 (mm)		105・120			
材せい (mm)		105・120			
材長 (m)		3000・4000・6000			
備考		正角			

社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（小断面工場）				
樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☒ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅（mm）		105・120・135・150				
材せい（mm）		105・120・135・150				
材長（m）		3～7				
備考						

社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（小断面工場）				
樹種		スプルス				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅（mm）		105・120・135・150				
材せい（mm）		105・120・135・150				
材長（m）		3～7				
備考						

社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（中断面工場）				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☒ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅（mm）		105・120・135・150				
材せい（mm）		105・120・135・150				
材長（m）		3～7				
備考		正角のみ				

社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（中断面工場）				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☒ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅（mm）		105・120				
材せい（mm）		105・120				
材長（m）		3～7				
備考		正角のみ				

社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（大断面工場）				
樹種		オウシュウアカマツ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☒ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☐ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅（mm）		135・150				
材せい（mm）		150～450（30mm刻み）				
材長（m）		3～7				
備考						

社名：株式会社櫻井		工場名：五條工場（大断面工場）				
樹種		スギ				
製造範囲		一般製造		対応可能		
使用環境		A、B、C				
接着剤	たて継ぎ	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	積層	水性高分子-イソシアネート系樹脂				
	幅はぎ					
	二次接着					
強度等級	対称	非対称	同一			
			4枚以上	3枚	2枚	
	☐ E170-F495	☐ E160-F480	☐ E190-F615	☐ E190-F555	☐ E190-F510	
	☐ E150-F435	☐ E140-F420	☐ E170-F540	☐ E170-F495	☐ E170-F450	
	☐ E135-F375	☐ E125-F360	☐ E150-F465	☐ E150-F435	☐ E150-F390	
	☐ E120-F330	☐ E110-F315	☐ E135-F405	☐ E135-F375	☐ E135-F345	
	☐ E105-F300	☐ E100-F285	☐ E120-F375	☐ E120-F330	☐ E120-F300	
	☐ E95-F270	☐ E90-F255	☐ E105-F345	☐ E105-F300	☐ E105-F285	
	☒ E85-F255	☐ E80-F240	☐ E95-F315	☐ E95-F285	☐ E95-F270	
	☐ E75-F240	☐ E70-F225	☐ E85-F300	☐ E85-F270	☐ E85-F255	
	☐ E65-F225	☐ E60-F210	☐ E75-F270	☐ E75-F255	☐ E75-F240	
	☐ E65-F220	☐ E60-F205	☐ E65-F255	☐ E65-F240	☐ E65-F225	
	☐ E55-F200	☐ E50-F170	☐ E55-F225	☐ E55-F225	☐ E55-F200	
材幅（mm）		135・150				
材せい（mm）		150～450（30mm刻み）				
材長（m）		3～7				
備考						

集成材便覧

日本集成材工業協同組合

<https://www.syuseizai.com/databox/>

東京都中央区京橋 1-14-5

電話 03-6271-0591/FAX 03-6271-0593

2024 年 7 月 11 日初版発行

2025 年 9 月 1 日更新



本書の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。